



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

### **Produto: Acrílico Premium (Fosco/Acetinado/Semi-Brilho) BASES**

Tinta Acrílico Premium, categoria Premium, nos acabamentos Fosco, Acetinado, Semi-Brilho, indicada para pinturas de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, gesso, etc. É uma tinta de alto desempenho e durabilidade, excelente aplicação, rendimento e resistência a intempéries.

Sem cheiro em até 1 hora após a aplicação em ambientes arejados, segundo pesquisa realizada em que 80% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.

**\*(No acabamento Semi-Brilho Premium não é válido o termo sem cheiro).**

#### **Composição Química:**

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericida, fungicida a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água.

#### **Características:**

##### **FOSCO**

Peso Esp. 25 °C (g/cm<sup>3</sup>) - 1,32 a 1,42

Sólidos/Peso = 58% - 62%

Sólidos/Volume = 38% - 42%

V.O.C = 7,86 g/litro

Viscosidade KU = 100 a 110

##### **ACETINADO**

Peso Esp. 25 °C (g/cm<sup>3</sup>) - 1,15 a 1,25

Sólidos/Peso = 29 -33%

Sólidos/Volume = 24-28%

VOC = 8,28 g/litro.

Viscosidade KU = 90 a 100

##### **SEMI-BRILHO**

Peso Esp. 25 °C (g/cm<sup>3</sup>) - 1,15 a 1,25

Sólidos/Peso = 33-37%

Sólidos/Volume: 27-31%

VOC: 7,8 g/litro.

Viscosidade KU = 90 a 100

#### **Preparação da Superfície:**

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Calcinadas, Partículas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível.



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

*Renovando com Qualidade!*

Soltas ou Mal Aderidas	Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.
Repintura	Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições lixe, retire o pó e aplique o Acrílico Premium Maza.
Gesso	Aguarde a secagem total, remova o pó e utilize a Tinta Para Gesso Maza ou Fundo Preparador de Paredes
Superfícies Brilhantes	Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e / ou umidade superior a 90%.

**Sistema de Aplicação:**

Ferramentas	Diluição (Água Potável)	Observações
<b>BASE A</b>		
Rolo de Lã Trincha Pincel ou Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb./pol <sup>2</sup> )	<b>Fosco, Acetinado e Semi-Brilho</b> Pintura: Todas as demãos 40% Repintura: Todas as demãos 40%	*
<b>BASE B1, B2 e C</b>		
Rolo de Lã, Trincha e Pincel	<b>Fosco, Acetinado e Semi-Brilho</b> Pintura: Todas as demãos 15% Repintura: Todas as demãos 15%	B2 e C: Requerem fundo com o Acrílico Premium Fosco.
Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb./pol <sup>2</sup> )	<b>Fosco, Acetinado e Semi-Brilho</b> Pintura: Todas as demãos 30% Repintura: Todas as demãos 30%	B2 e C: Requerem fundo com o Acrílico Premium Fosco.
<b>Demãos</b>	<b>Rendimento (m<sup>2</sup>/demão)</b>	<b>Secagem</b>
2 a 3 demãos	<b>Acrílico Fosco</b> Lata 0,8 litros - Até 15 m <sup>2</sup> Galão 3,2 litros - Até 60 m <sup>2</sup> Lata 16 litros - Até 300 m <sup>2</sup>  <b>Acetinado e Semi-Brilho</b> Lata 0,8 litros - Até 12,5 m <sup>2</sup> Galão 3,6 litros - Até 50 m <sup>2</sup> Lata 18 litros - Até 250 m <sup>2</sup>	Ao toque 2 horas Entre demãos 4 horas Final 12 horas

**Lavabilidade:** Mínimo 10 ciclos com pasta abrasiva conforme norma NBR 14940:2015



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

*Renovando com Qualidade!*

Obs. O rendimento e o desempenho o produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

**Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

**Qualidade e garantia:**

Este produto está classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Acrílico Premium Fosco .....Tipo 4.5.1

Acrílico Premium Semi-Brilho .....Tipo 4.5.2

Este produto atende ao requisito da norma NBR 15.079:2011 da ABNT.

**Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Embalagens:**

Quartinho 0,8 L

Galão 3,6 L

Lata 18 L.

**Validade:**

36 meses

**Última Revisão:**

05/02/2024

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.